

SINTESPRAY

Esmalte Secado Rápido Martillado

DESCRIPCIÓN

Pintura de terminación para uso interior y exterior, apta para obtener efecto martillado. Tiene buena retención del color y buena resistencia a la intemperie, mayor que los esquemas alquídicos convencionales.

USOS

Acabado para superficies metálicas y de madera, especialmente aquéllas que presenten irregularidades o imperfecciones, ya que contribuye a disimularlas. Debido a su rápido secado, permite obtener una terminación libre de polvo, y de buen brillo.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Vehículo:** Resina alquídica modificada.
- **Pigmento:** Aluminio y pigmentos según color.
- **Peso específico:** 0,96 (Gris acero).
- **Punto de inflamación:** 7°C (copa cerrada).
- **Sólidos por volumen:** 35,0 % (cálculo teórico, valor promedio).
- **Espesor seco recomendado:** 35 micrones.
- **Rendimiento:** 10 m² por litro por 35 micrones.
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
- **Color:** Según muestrario.
- **Brillo:** Brillante.
- **Número de manos:** 1-2.
- **Secado tacto:** 3-5 minutos.
- **Secado duro:** 30-60 minutos.
- **Repintado mínimo:** 48 horas.

SOLVENTE DE LIMPIEZA Y DILUCIÓN

Para 25°C, diluyente Poliuretano 93200000/93300000.
Para alta temperatura (verano) diluyente Poliuretano 96500000.
Para baja temperatura (invierno) diluyente Multiuso 95700000.

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO

12 meses.

SUSTRATO**TRATAMIENTO PREVIO**

Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, óxido, restos de polvo y humedad. No dejar restos de productos de limpieza sobre la misma.

Sobre superficies brillantes lijar hasta matearlas y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

En superficies ferrosas imprimir con antióxido PROTEROX o Convertidor de Óxido CONVERPLAST.

En madera imprimir con Fondo Sintético MANO PREVIA.

APLICACIÓN

Aplicar una primer mano "liviana" del producto tal cual viene en el envase, o ligeramente diluido. Esta mano "no martillada" sirve para cubrir uniformemente la superficie.

Apenas seque al tacto aplicar la capa "martillada", para la cual se agregan 2 ml (una tapa) de Silicona Martillante SINTEPLAST por litro de pintura base. Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Esta proporción puede variar levemente según el tipo de efecto deseado.

Sistema a utilizar

Soplete Convencional

10 a 20 %

1,75 a 2,25 mm

0,3 a 0,4 MPa

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES

HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% de H.R.A., salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.