

# Profesional

## EXTERIOR

### DESCRIPCIÓN

Pintura al látex mate de uso exterior. De alto poder cubriente y fácil de aplicar con mínimo salpicado. Forma una película homogénea resistente a la intemperie y a la abrasión húmeda y seca.

### USOS

Producto apropiado para paredes de concreto, revoque, ladrillos y mampostería en general.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** copolímero acrílico en dispersión acuosa.

**Pigmento:** dióxido de titanio y cargas inertes.

**Peso específico:** 1,43.

**Rendimiento:** 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro por mano.

**Color:** blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal Sinteplast hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup>/litro.

**Brillo:** mate.

**Número de manos:** 2.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** 3 horas.

**Solvente de limpieza y dilución:** agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

### SUSTRATO

#### • Tratamiento previo

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas (con una solución de agua lavandina), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de Primer Sellador Súper Concentrado Sinteplast o Primer Multiuso Sinteplast. Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite Sinteplast o Primer Superficies Difíciles Sinteplast adecuadamente

diluido (no debe quedar con brillo).

Utilizar Enduido Plástico exterior Sinteplast o Enduido en Polvo Sinteplast para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

Repetir la aplicación del Primer o fijador sobre las zonas enduidas.

### APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

### SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**  
**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:**  
**(011) 4962-6666**