

MADEPLAST

Laca Nitro Transparente para Madera

- **DESCRIPCIÓN** :Producto monocomponente incoloro de terminación, indicado para todo tipo de madera: cedro, pino, roble, etc.

Le confiere a la madera distintas propiedades: realce de veta, resistencia al manchado, dureza, agradable textura, etc.

- **USOS** :Ideal para recubrimiento de muebles para interior.

- **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

- **Vehículo** : Resinas nitrocelulósicas y plastificantes.

- **Peso específico** : 0,95 (Brillante).
0,92 (Semimate y Mate).

- **Punto de inflamación** : 4°C.

- **Sólidos en volumen** : 27 % (Brillante).

- **Rendimiento** : 10 m² por litro para 30 micrones secos.

- **Color** : Incoloro.

- **Brillo** :Brillante, Semimate y Mate.

- **Número de manos** : 1 a 2.

- **Secado tacto** : 10 minutos.

- **Secado duro** : 2 horas.

- **Repintado mínimo** :15 minutos.

- **Solvente de limpieza y dilución** : Thinner Sello de Oro 9900000.

- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

- **SUSTRATO** : Lijar bien la madera y eliminar el polvo resultante. Utilizar papel abrasivo grano 180.
 - **Tratamiento previo** : Aplicar Sellador Nitrocelulósico MADEPLAST S-46 y volver a lijar con papel abrasivo grano 240-360.

- **APLICACIÓN** : Homogeneizar el contenido del envase, diluir en una relación de 1 parte de Thinner con 1 de material.
 - **Sistema a utilizar** : Soplete convencional.

- **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
 - Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
 - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
 - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

 - **INFLAMABLE**. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

- **PRIMEROS AUXILIOS**
 - Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
 - Ante inhalación prolongada ventilar.
 - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
 - Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20°C y 70% H.R.A. salvo expresa aclaración.
Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.