

Revó

INTERIOR - EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de gran adherencia, elasticidad y resistencia a la intemperie que aplicado en alto espesor protege y decora sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

USOS

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones.

Puede ser aplicado sobre concreto, revoque, ladrillo, bloques, superficies metálicas etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.

Peso específico: 1.46-1.52.

Rendimiento: aproximadamente 1 Kg/m². Puede variar con la irregularidad de la superficie.

Color: colores preparados según muestrario. Pueden obtenerse además más de 3.000 colores con el **Sistema de Color Sinteplast Colors**. Apto para ser entonado con **Entonador Universal Sinteplast** hasta 30 cm³ litro.

Brillo: mate.

Número de manos: varía con el elemento de aplicación.

Secado tacto: 2 a 6 horas.

Repintado mínimo: -.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

•Revoque grueso alisado, revoque fino: aplicar con rodillo, a modo de imprimación, una mano de: 1 parte de Sinteplast Revó + 1 parte de agua.

APLICACIÓN

Se pueden usar distintos elementos de aplicación solos o combinados según las siguientes indicaciones:

Con Lana: aplicar 2 manos con un secado intermedio de 2 a 6 horas en ángulo de 45° dejando un espesor no mayor de 0.5 mm por mano.

Con rodillo: aplicar 2 o 3 manos con una dilución no mayor al 15-20 % de agua, en paños cortos en forma vertical cruzando luego en forma horizontal para emparejar la textura.

Con tolva: aplicar en 1 mano con una dilución máxima del 10%.

SISTEMA A UTILIZAR

Llana, rodillo o tolva.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Obra nueva

•Revoque grueso desprolijado o rayado: nivelar la superficie con una mezcla de 1 parte de Revoque Plástico y hasta 2 partes de arena limpia y seca aplicando con llana metálica o espátula.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666