

MADEPLAST

Laca Ureica semi mate para Madera

- **DESCRIPCIÓN** :Producto bicomponente incoloro de terminación, indicado para todo tipo de madera: cedro, pino, roble, etc.
Le confiere a la madera distintas propiedades: realce de veta, resistencia al manchado, dureza, agradable textura, etc.

- **USOS** :Ideal para recubrimiento de muebles para interior.

- **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**
 - **Vehículo** : Resina ureica y catalizador acido.
 - **Peso específico** : 1.06 g/cc
 - **Punto de inflamación** : 4°C.
 - **Relacion de mezcla** : 4 "A" + 1 "B"
 - **Sólidos en volumen** : 40.0 % (Brillante).

 - **Rendimiento** : 10 m² por litro para 40 micrones secos.

 - **Color** : Incoloro.
 - **Brillo** : 40 – 60 %.

 - **Número de manos** : 1 a 3.

 - **Secado tacto** : 10 minutos.
 - **Secado duro** : 2 horas.

 - **Repintado mínimo** : 15 minutos

 - **Solvente de limpieza y dilución** : Thinner Sello de Oro 9900000.
 - **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

- **SUSTRATO**
 - **Tratamiento previo** : Lijar bien la madera y eliminar el polvo resultante. Utilizar papel abrasivo grano 180.
Aplicar Sellador Nitrocelulósico MADEPLAST S-46 y volver a lijar con papel abrasivo grano 240-360.

- **APLICACIÓN** : Homogeneizar el contenido del envase, diluir con Thinner.
 - **Sistema a utilizar** : Soplete convencional.

- **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
 - Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
 - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
 - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

 - **INFLAMABLE.** Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

- **PRIMEROS AUXILIOS**
 - Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
 - Ante inhalación prolongada ventilar.
 - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
 - Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**
En ROSARIO: (0341) **448-0202**
En LA PLATA: (0221) **451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20°C y 70% H.R.A. salvo expresa aclaración

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.