

Foresta

HIDRO ADVANCE OLDEST

IMPREGNANTE AL AGUA 3 EN 1



DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para maderas en base acuosa para interiores y exteriores. Forma una película elástica y semiporosa que impide la penetración del agua, pero permite el paso del vapor evitando así el ampollado o descascaramiento de los barnices convencionales.

Posee pigmentos de dióxido de titanio que absorben las radiaciones UV, sin ocultar el aspecto natural de la madera, y microceras que impiden la penetración de agua. Evita la proliferación de microorganismos.

USOS

Indicado para proteger, embellecer y restaurar todo tipo de madera, a modo de otorgarle un efecto envejecido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes principales: resinas acrílicas, agentes hidrofugantes y pigmentos de dióxido de titanio.

Peso específico: 1.03.

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano.

Color: Blanco translucido. Permite ser entonado con el sistema Sinteplast Colors según muestrario.

Brillo: Satinado Ceroso.

Número de manos: 2 o 3 dependiendo de la intensidad de color deseada.

Secado tacto: 1 hora (dependiendo de la madera).

Secado duro: 48 horas.

Repintado mínimo: 3 horas.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo.

En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor en Gel Sinteplast y medios mecánicos adecuados. No dejar restos de los productos de limpieza o

remoción.

Sobre maderas nuevas lijar suavemente en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante.

Si se desea aumentar la protección contra insectos utilizar previamente Foresta Preservador siguiendo las instrucciones del envase.

Si la madera presenta manchas de humedad u hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar.

APLICACIÓN

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una primera mano, preferentemente a pincel, de modo de impregnar bien la madera, evitando la formación de película sobre la superficie. Dejar pasar 1 o 2 horas y aplicar 2 o 3 manos más. Para mayor duración se recomienda aplicar en todas las caras de la madera.

No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o en días de mucha humedad.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666