

MADEPLAST

Laca Nitro para Madera Blanca

- **DESCRIPCIÓN** :Producto monocomponente blanco de terminación, indicado para todo tipo de madera: cedro, pino, roble, etc.

Le confiere a la madera distintas propiedades: resistencia al manchado, dureza, agradable textura, etc.

- **USOS** :Ideal para recubrimiento de muebles para interior.

- **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**
 - **Vehículo** : Resinas nitrocelulósicas y plastificantes.
 - **Peso específico** : 1.10 g/cc
 - **Punto de inflamación** : 4°C.
 - **Sólidos en volumen** : 30.3 %.
 - **Rendimiento** : 10 m² por litro para 30 micrones.
 - **Color** : Blanco u otro según pedido.
 - **Brillo** :Brillante.
 - **Número de manos** : 1 a 2.
 - **Secado tacto** : 10 minutos.
 - **Secado duro** : 2 horas.
 - **Repintado mínimo** :15 minutos.
- **Solvente de limpieza y dilución** : Thinner Sello de Oro 9900000.
 - **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

- **SUSTRATO** : Lijar bien la madera y eliminar el polvo resultante. Utilizar papel abrasivo grano 240.
 - **Tratamiento previo** Aplicar Sellador Nitrocelulósico MADEPLAST S-46 o Fondo nitro blanco y volver a lijar con papel abrasivo grano 240.

- **APLICACIÓN** : Homogeneizar el contenido del envase, diluir en una relación de 1 parte de Thinner con 1 de material.
 - **Sistema a utilizar** : Soplete convencional.

- **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**
 - Mantener fuera del alcance de los niños.
 - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
 - Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
 - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
 - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

 - **INFLAMABLE.** Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

- **PRIMEROS AUXILIOS**
 - Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
 - Ante inhalación prolongada ventilar.
 - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
 - Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:

(011) 4658-7777

En CÓRDOBA: **(0351) 421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: **(0341) 448-0202**

En LA PLATA: **(0221) 451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20°C y 70% H.R.A. salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.