

CÓDIGO: 4384100

Esmalte de Altos Sólidos

DURALUX SEMIGLOSS

DESCRIPCIÓN : Esmalte sintético de acabado semibrillante con alto nivel de sólidos y menor contenido de solventes nocivos al medio ambiente. Formulados con resinas especiales, permiten dejar mayor espesor por mano, dando así mayor poder cubritivo y protección.

USOS : Acabado para superficies de madera, hierro o mampostería donde se requiera una excelente resistencia al ensuciamiento, a los lavados, al desgaste y a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Resinas alquídicas modificadas.
- Pigmento : Dióxido de titanio
- Peso específico : 1,35 (color Blanco Brillante)
- Punto de inflamación : 40°C (copa cerrada)
- Rendimiento : 10 a 15 m² por litro por mano.
- Color : Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal TONPLAST (hasta un máximo de 30 cm³/litro).
- Brillo : Semibrillante.
- Número de manos : 2.
- Secado tacto : 2 horas.
- Secado duro : 8 horas.
- Repintado mínimo : 8 horas.
- Solvente de limpieza y dilución : Aguarrás SINTERRÁS.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

SUSTRATO

- Tratamiento previo : Limpiar la superficie eliminando suciedad,

grasitud, hongos, algas y restos de adhesivos. Quitar polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza.

En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante.

En superficies de madera lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Fondo Blanco MANO PREVIA.

En superficies de hierro eliminar el óxido por cepillado o lijado, o con Desoxidante Fosfatizante, limpiar y aplicar una mano de Convertidor de Óxido CONVERPLAST o Antióxido PROTEROX.

En mampostería no debe pintarse hasta completar su secado (yeso) o hasta eliminar la alcalinidad (revoque, hormigón). Para este proceso se requiere dejar pasar 3 meses en exteriores y 6 meses en interiores o lavar con ácido muriático al 20% en agua, enjuagar y dejar secar. Asegurarse de que la superficie quede neutra. De no ser así la pintura sufrirá una degradación por saponificación, perdiendo totalmente sus propiedades.

APLICACIÓN

: Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de aguarrás SINTERRÁS.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

- Sistema a utilizar	Pincel/ Rodillo	Soplete Airless	Convencional
- Diluyente	0 a 5 %	5 a 10%	10 a 15%
- Orificio de pico	-	0,33 mm	1,8 - 2 mm
- Presión de pico	-	8 a 12 MPa	0,3 a 0,4 MPa

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.