

Foresta DECK

IMPREGNANTE

DESCRIPCIÓN

Impregnante base solvente para pisos de madera en exteriores. Forma una película elástica y semiporosa que impide la penetración del agua, pero permite el paso del vapor evitando así el ampollado o descascaramiento de los barnices convencionales. Posee pigmentos de óxido de hierro transparentes que absorben las radiaciones UV, pero no ocultan el aspecto natural de la madera. Evita la proliferación de microorganismos.

USOS

Indicado para pisos de madera en exteriores. Puede ser también aplicado para dar una protección superior a aleros, techos, puertas, persianas, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes principales: resinas sintéticas, agentes hidrofugantes y pigmentos transparentes.

Peso específico: 0,87.

Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada).

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano.

Color: Natural, Teca, Roble, Wengue.

Brillo: Satinado Ceroso.

Número de manos: 3.

Secado tacto: 4 a 6 hs (dependiendo de la madera).

Secado duro: entre 24 y 48hs dependiendo de la madera y la cantidad de producto aplicado.

Repintado mínimo: 12 a 18 horas.

Repintado máximo: sin límite, previa limpieza de la superficie y lijado. Debe realizarse antes de que la película se erosione totalmente, para que la madera no sufra deterioros irreversibles.

Solvente de limpieza y dilución: Aguarrás Sinteplast.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, cera, hongos, algas y polvillo.

En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con Removedor en Gel Sinteplast y medios mecánicos adecuados.

No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.

Sobre maderas nuevas lijar suavemente en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante.

Si se desea aumentar la protección contra insectos utilizar previamente Foresta Preservador siguiendo las instrucciones del envase.

Si la madera presenta manchas de humedad u hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar.

APLICACIÓN

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Aplicar una primera mano, preferentemente a pincel, de modo de impregnar bien la madera, evitando la formación de película sobre la superficie. Para lograr esto diluir el material con hasta 20% de Aguarrás Sinteplast. Dejar pasar entre 12 y 18 horas y aplicar 1 o 2 manos más del producto sin diluir dejando pasar el mismo tiempo entre manos y lijando suavemente antes de cada una. Para mayor duración se recomienda aplicar en todas las caras de la madera.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -INFLAMABLE. -Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. -Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666