



LINEA HOGAR Y OBRA

Revestimientos

Base niveladora para revestimientos

RECUPLAST NIVELADOR

DESCRIPCIÓN

: Base acrílica para el alisado de desniveles en superficies de mampostería

USOS

: Se utiliza mezclado con cemento o con cemento y arena formando una masilla para reparar imperfecciones fisuras o desniveles de hasta 10 milímetros, en superficies verticales u horizontales. Indicado como accesorio de preparación para la aplicación de revestimientos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Polímero en dispersión acuosa.
- Pigmento : Cargas inertes.
- Peso específico : 1,98
- Rendimiento : 1 a 2 kg por metro cuadrado dependiendo de los desniveles a cubrir
- Secado : 6 a 24 horas según el espesor aplicado y la temperatura ambiente
- Vida útil de la mezcla : hasta un máximo de 6 horas luego de preparada
- Solvente de limpieza y dilución : Agua.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Revestimientos

SUSTRATO

- Tratamiento previo

: Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza.

En paredes nuevas, o de absorción alta o despereja, aplicar previamente una mano de Fijador Sellador SELLAPLAST adecuadamente diluido. Sobre superficies pintadas ligeramente pulverulentas aplicar una mano de Fijador al Aceite MANO PREVIA (no debe quedar con brillo).

- Preparación de la mezcla

: Mezclar el producto con cemento o con cemento y arena según las siguientes proporciones:

Base niveladora: 10 partes

Cemento: 3 partes

Arena: 1,5 parte

Incorporar el cemento a la base en forma gradual. Pueden ser agregadas pequeñas cantidades de agua para mejorar la aplicabilidad.

Si se va a terminar con colores claros es recomendable utilizar Cemento blanco en la mezcla.

APLICACION

Se aplica con llana plástica, metálica o espátula hasta lograr una superficie pareja y uniforme con un espesor máximo de 6 mm en una sola aplicación.

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 ° C y superiores a los 40 ° C

Se recomienda dejar curar 48 hs antes de aplicar un revestimiento.

- Sistema a utilizar

: Espátula o llana.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Revestimientos

PRIMEROS AUXILIOS

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827