

MADEPLAST Sellador S-46 para Madera

- **DESCRIPCIÓN** : Sellador monocomponente incoloro, indicado para todo tipo de madera: cedro, pino, roble, etc.
Forma un film liso y duro, que puede ser lijado fácilmente sin empaste.

- **USOS** : Producto de base que permite preparar la superficie de la madera para la terminación con lacas nitrocelulósicas brillantes, semimates o mates.
Con una aplicación correcta, se obtiene muy buena nivelación; de ser necesario, se puede efectuar un estirado o muñequeado para obtener una excelente terminación.

- **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**
 - **Vehículo** : Resinas nitrocelulósicas y plastificantes.
 - **Peso específico** : 1,00
 - **Punto de inflamación** : 4°C.
 - **Sólidos en volumen** : 30 % (cálculo teórico)
 - **Rendimiento** : 10 m² por litro para 30 micrones secos.
Puede variar según el tipo de madera.
 - **Color** : Incoloro.
 - **Brillo** : Semimate.
 - **Número de manos** : 2 a 3.
 - **Secado tacto** : 10 minutos.
 - **Secado duro** : 1 hora.
 - **Repintado mínimo** : Al cabo de 1 hora se puede lijar y aplicar la mano siguiente, o el producto de terminación.
 - **Repintado máximo** : Sin límite, previo lijado.

- **Solvente de limpieza y dilución** : Thinner Sello de Oro 9900000.

- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

▪ **SUSTRATO**

- **Tratamiento previo** : Lijar bien la madera y eliminar el polvo resultante. Utilizar papel abrasivo grano 180.

▪ **APLICACIÓN**

: Homogeneizar el contenido del envase, diluir en una relación de 1 parte de Thinner con 1 de material.

- **Sistema a utilizar** : Soplete convencional.

▪ **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

- **INFLAMABLE.** Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

▪ **PRIMEROS AUXILIOS**

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20°C y 70% H.R.A. salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.