

Fondo blanco para maderas

SINTÉTICO

DESCRIPCIÓN

Producto de preparación para superficies de madera que vayan a ser pintadas.

USOS

Indicado para imprimir madera, a la que sella y uniforma la absorción. Deja una película lijable, base adecuada para la pintura de terminación. Optimiza el rendimiento de la pintura final.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: resinas alquídicas.

Pigmento: dióxido de titanio y cargas inertes.

Peso específico: 1,40.

Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada)

Rendimiento: 8 a 12 m² por litro.

Color: blanco. Puede entonarse con Entonador Universal Sinteplast para acercar el color al de la pintura de terminación.

Brillo: mate.

Número de manos: 1.

Secado tacto: 2 horas.

Secado duro: a las 8 horas puede ser lijado suavemente de modo de obtener una superficie lisa.

Repintado mínimo: luego del lijado completar el trabajo con la pintura de terminación seleccionada.

Repintado máximo: sin límite, previo lijado.

Solvente de limpieza y dilución: disolvente para Sintéticos Aguarrás Sinteplast.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Limpiar y lijar la superficie eliminando suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y materiales preexistentes no firmemente adheridos. No dejar restos de productos de limpieza.

APLICACIÓN

Mezclar el producto con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. De ser necesario, diluir con una mínima cantidad de **Aguarrás Sinteplast**. Aplicar generosamente sobre todas las zonas de madera expuesta que vayan a ser pintadas.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -INFLAMABLE. -Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. -Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666