



LINEA HOGAR Y OBRA

# Satinplast Max

Esmalte + Convertidor + Antióxido

## Esmalte - Convertidor SATINPLAST MAX

### DESCRIPCIÓN

: Esmalte sintético y convertidor de óxido de acabado satinado o mate para interiores y exteriores. Su película dura y tersa le otorga resistencia a la suciedad, al desgaste y a los lavados.

### USOS

: Acabado para superficies de madera, hierro o mampostería. Permite la aplicación directa sobre hierro evitando el uso de fondo antióxido.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Resinas alquídicas modificadas.
- Pigmento : Dióxido de titanio y cargas inertes.
- Peso específico : 1,34 (Blanco Satinado)  
1,41 (Blanco Mate)
- Punto de inflamación : 40°C (copa cerrada).
- Rendimiento : 10 a 15 m<sup>2</sup> por litro por mano.
- Color : Blanco y Negro.  
Los Blancos son aptos para ser entonados con Entonador Universal TONPLAST (hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup>/litro). Con el Satinado pueden obtenerse todos los colores del Sistema de Color SINTEPLAST 2000.
- Brillo : Mate y satinado.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

# Satinplast Max

Esmalte + Convertidor + Antióxido

- Número de manos : 2.
- Secado tacto : 2 horas.
- Secado duro : 8 horas.
- Repintado mínimo : 8 horas.
- Solvente de limpieza y dilución : Aguarrás SINTERRÁS.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

## SUSTRATO

### - Tratamiento previo

: Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud restos de adhesivos, hongos y algas. Quitar polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza.

En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijar hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante.

En superficies de madera lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Fondo Blanco MANO PREVIA.

En superficies de hierro eliminar el exceso de óxido por cepillado o lijado y limpiar con un paño el polvillo resultante. En superficies críticas o si se desea aumentar la protección antióxido aplicar 1 mano de Convertidor de Óxido CONVERPLAST o Antióxido PROTEROX.

En mampostería no debe pintarse hasta completar su secado (yeso) o hasta eliminar la alcalinidad (revoque, hormigón). Para este proceso se requiere dejar pasar 3 meses en exteriores y 6 meses en interiores o lavar con ácido muriático al 20% en agua, enjuagar y dejar secar. Asegurarse de que la superficie quede neutra. De no ser así la pintura sufrirá una degradación por saponificación, perdiendo totalmente sus propiedades

## APLICACIÓN

: Mezclar la pintura con movimientos ascendentes, hasta lograr uniformidad de color y viscosidad.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**

*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

# Satinplast Max

Esmalte + Convertidor + Antióxido

Diluir con Aguarrás SINTERRÁS de ser necesario.  
No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

**- Sistema a utilizar**

Pincel/ Rodillo	Soplete Airless	Soplete Convencional
0 a 5%	5 a 10%	10 a 20%
-	0,33 mm	1,8 a 2 mm
-	8 a 12 MPa	0,3 a 0,4 MPa

**- Diluyente**

**- Orificio de pico**

**- Presión de pico**

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**

*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827





LINEA HOGAR Y OBRA

# Satinplast Max

Esmalte + Convertidor + Antióxido

responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**

*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sinteplast.com.ar](http://www.sinteplast.com.ar)  
0800-666-746827