



LINEA AUTOMOTOR

Trimas

Lacas/Esmaltes/Accesorios

PARCHE EN PASTA FIBREPLAST

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN


Pasta tixotrópica para preparación de superficies, sirve para corregir, obturar agujeros, relleno de cavidades e imperfecciones en carrocerías metálicas o ciertos tipos de plásticos (como plásticos reforzados) y piletas del tipo poliéster.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, sedimentos de sarro, etc.).

GUIA DE APLICACIÓN



Relación de Mezcla

30 : 1 en peso

(30 grs. Pasta : 1 grs. Catalizador p/masillas poliésters)

IMPORTANTE: NO VARIAR LA DOSIFICACIÓN

Mezclar bien hasta conseguir una masa homogénea de color uniforme.

Tiempo de Trabajo

5-10 min a 20°C (Tiempo de aplicabilidad)

La temperatura ambiente juega un papel muy importante en el curado de la masilla. A mayor temperatura el tiempo de curado se acorta y a menor temperatura se aconseja utilizar algún método de calefacción.



Sistema a Utilizar

Se puede aplicar con espátula, fleje o goma de masillar.

Espesor de la Película

Desde un mínimo de 1 mm y no mas de 5mm

Número de Manos

Las que se requieran.



Secado

Tiempo de secado 30 a 40 minutos a 20°C.

Puede variar de acuerdo a la temperatura ambiente.



Lijado en Húmedo

Lijado en Seco

Pulido

Solvente de

Limpieza

P160 – P220

No requiere pulido

Thinner Universal TriMas

Respetar siempre las proporciones recomendadas.

No intentar acelerar el tiempo de curado añadiendo más catalizador ya que puede producir manchas o decoloraciones en la pintura de acabado.

Lijar siempre en seco ya que el lijado con agua puede producir defectos de micro ampollas por humedad.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable

del Medio Ambiente®

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas

Lacas/Esmaltes/Accesorios

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación	Superficies a corregir, en carrocerías metálicas o ciertos tipos de plásticos.
Rendimiento	Para un espesor de 1mm el rendimiento por litro de pasta es de aproximadamente 6000 cm ²
Productos Auxiliares	3700000 – Repuesto Endurecedor. 9900000 - Thinner Universal TRIMAS

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales	Resinas Poliéster, Fibra de vidrio, aditivos reológicos y cargas inertes.
Peso Específico	1,12 +/- 0,04. (agua=1,00)
Color	Beige acaramelado
Brillo	Mate / Semimate.
Tiempo de Almacenamiento	12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 -
En La Plata: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas

Lacas/Esmaltes/Accesorios

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sinteplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827