

Recublock CIMIENTOS

MORTERO IMPERMEABILIZANTE

DESCRIPCIÓN

Recublock Cimientos es un mortero impermeabilizante de color blanco. Desarrollado para aplicarse sobre paredes con problemas de humedad de cimientos. Recublock Cimientos proporciona una terminación lisa y blanca.

USOS

Recublock Cimientos está diseñado para solucionar problemas de humedad ascendente, tanto en ambientes internos como externos. Puede ser aplicado sobre ladrillo, bloque o revoque, en superficies verticales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: cementos y polímeros en fase sólida.

Peso específico: aproximadamente 1,78, una vez preparada la mezcla.

Vida útil de la mezcla: 30 minutos.

Rendimiento: 1 kg por m² por mm de espesor.

Color: Blanco.

Brillo: Mate.

Número de manos: 1 a 2 manos de 1mm., según el estado del sustrato.

Secado tacto: aproximadamente 1 hora.

Secado duro: 24 horas.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses en envase original cerrado.

SUSTRATO

- Tratamiento previo

Remover todo el material que se encuentre mal adherido, utilizando espátula y/o cepillo de acero.

Es indispensable eliminar completamente cualquier material suelto o deteriorado.

En algunos casos de recuperación de paredes, es necesario retirar toda la pintura y el revoque hasta llegar al sustrato mineral base, con el objetivo de obtener una superficie firme, resistente y adecuada para recibir el producto. Alcanzar el sustrato mineral base garantiza una correcta adherencia y la máxima eficiencia del sistema aplicado.

APLICACIÓN

Preparar la mezcla de Recublock Cimientos, agregando 2 1/2 litros de agua por cada 10kg de producto. Agregar gradualmente Recublock Cimientos al agua, con agitación constante, hasta obtener una pasta homogénea. En esta etapa puede utilizarse un taladro mezclador.

Humedecer levemente el sustrato antes de aplicar el producto. Aplicar Recublock Cimientos con llana metálica en un espesor de 1mm, dejando una terminación lo más lisa posible, de tal forma que quede un acabado listo para pintar. El producto debe ser aplicado hasta una altura de 1,30m del piso. La superficie se puede lijar, transcurrida 1 hora de aplicado el producto, con lija fina, para remover imperfecciones, dejando la superficie completamente lisa, para un posterior pintado a las 24hs.

SISTEMA A UTILIZAR

Balde, cuchara de albañil, llana metálica y lija. Paleta agitadora y taladro eléctrico, en el caso de mezclado mecánico.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

