

Foresta CRISTAL

BARNIZ POLIURETÁNICO

DESCRIPCIÓN

Barniz poliuretánico de secado rápido, de alta resistencia al roce y al rayado, con brillo cristalino.

USOS

Para el acabado en interiores de muebles, puertas, marcos, zócalos y todo tipo de madera decorativa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: resinas alquídicas y uretánicas modificadas.

Peso específico: 0,88.

Punto de inflamación: 40°C (copa cerrada).

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro por mano.

Color: Incoloro. Apto para ser entonado con Foresta Tinta Universal.

Color: Incoloro.

Brillo: Brillante.

Número de manos: 2 o 3 (madera nueva).

Secado tacto: 1,5 - 2 horas.

Secado duro: 8 horas.

Repintado mínimo: 8 horas.

Repintado máximo: sin límite, lijar suavemente entre manos.

Solvente de limpieza y dilución: Aguarrás Sinteplast.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

APLICACIÓN

Diluir con una mínima cantidad de Aguarrás Sinteplast, de ser necesario para facilitar el pincelado y la buena terminación. No diluir con Thinner. No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA A UTILIZAR

	Pincel o Rodillo	Soplete Airless	Soplete Convencional
Diluyente	0 a 5%	5 a 10%	10 a 20%
Orificio de pico	-	0,33 mm	1,8 a 2 mm
Presión de pico	-	8 a 12 MPa	0,3 a 0,4 MPa

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo, hongos, algas y restos de materiales en mal estado. Sobre maderas nuevas lijar suavemente, limpiar e imprimir con una "barniceta" formada por dos partes de Foresta Cristal y una parte de Aguarrás Sinteplast.

Si se desea aumentar la protección contra insectos, utilizar previamente Foresta Preservador siguiendo las instrucciones del envase.

En madera barnizada previamente lijar suavemente (no debe quedar con brillo) y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -INFLAMABLE. -Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. -Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666