

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento impermeabilizante acrílico diluible en agua para paredes exteriores. Aplicado en el espesor recomendado, una vez seco, forma una membrana elástica de excelente resistencia a los agentes atmosféricos que impermeabiliza en forma integral, sin fisurarse.

USOS

Producto formulado para impermeabilizar y decorar paredes de revoque, hormigón, mampostería, ladrillos, bloques, paneles preestruidos, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico modificado, en dispersión acuosa.

Pigmento: Dióxido de titanio o pigmentos de óxido de hierro según color.

Peso específico: 1,34(Blanco).

Rendimiento: 3m² por kilo (trabajo terminado). Puede disminuir sobre superficies con marcada textura.

Color: Blanco.

Brillo: mate.

Número de manos: 1 diluida más 2 o 3 sin diluir (mínimo), de modo de llegar al rendimiento indicado.

Secado al tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 3 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Preparar las superficies a pintar de modo que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

Las paredes deben estar secas y, si son nuevas, tener un tiempo mínimo de curado de 30 días.

Sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos o deteriorados aplicar previamente **Fijador al aceite Sinteplast** o **Primer Superficies Difíciles Sinteplast** adecuada-

mente diluido (no debe quedar con brillo).

APLICACIÓN

Aplicar la primera mano diluida con agua (1 parte de agua por cada 4 partes de producto) a modo de imprimación, para favorecer la penetración. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete.

En caso de existir grietas rellenarlas con **Sellador Grietas y Juntas** luego de esta mano de imprimación.

Las capas restantes se aplican con el producto tal como viene en el envase. Si se considera necesario diluirlo, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Dejar pasar 3 ó 4 horas entre manos.

Aplicar la cantidad de manos necesaria (habitualmente 2 más), para lograr el rendimiento indicado.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:
(011) 4658-7777 - En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/
422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555