

DESCRIPCIÓN

Revestimiento en pasta, listo para usar, que proporciona un efecto decorativo símil microcemento. Indicado para aplicar en pisos y paredes, permitiendo renovar los espacios sin necesidad de retirar terminaciones existentes. Posee excepcional resistencia al desgaste y a los quiebres. Adhiere a múltiples superficies incluyendo carpetas, cerámicos, porcelanatos, azulejos, hormigón, etc

USOS

Está indicado para superficies nuevas o a restaurar, en interiores o exteriores, horizontales o verticales.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes: Copolímero acrílico y cargas minerales

Aspecto: Pasta lista para usar.

Peso específico: 1,5 kg/lit.

Rendimiento: 0,8 a 1 kilo por m². El rendimiento puede variar según estado de la superficie y forma de aplicación. **Color:** Gris Medio y Blanco, y 12 colores con sistema tintométrico. Ver muestrario de colores. También es apto para ser entintado con Entonador Universal Sinteplast, con un mínimo de 15 cm³ a 150 cm³ por cada 5 kg de producto.

Brillo: Mate.

Número de manos: 3

Tiempo de secado entre manos: 2 a 3 horas.

Secado al tacto: 2 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

La superficie deberá estar limpia, libre de grasa, polvo, brea, sin humedad, bien nivelada y firme. Retirar todo material que esté mal adherido. Para retirar restos de

grasa y capas de cera que puedan estar acumuladas, se recomienda utilizar **Limpiador Pisos Sinteplast**.

Si hubiera fisuras o grietas se deberán reparar con el método adecuado (rellenar con **Recuplast grietas y juntas** y/o colocar malla de fibra sintética sobre la misma). En caso que exista humedad ascendente en el sustrato es necesario corregir este problema para evitar el posible ampollamiento y/o manchado del microcemento. Recomendamos utilizar **Recuplast Membrana Cementicia Monocomponente**.

En todos los casos de carpetas porosas y absorbentes, sean cementicias o calcáreas o en superficies verticales de revoque, yeso o enduido, nuevas o pulverulentas, se recomienda aplicar previamente 1 mano de **Imprimación Acuosa Sinteplast** para asegurar una correcta adherencia. Sobre superficies horizontales o verticales con cerámicos o azulejos, nivelar las juntas de hasta 2 mm, imperfecciones y bordes, con **Microcemento en Pasta Sinteplast**. En superficies verticales, donde las juntas superan los 2 mm, se recomienda nivelar con **Masilla Multisuperficie Sinteplast** directamente, hasta lograr el nivelado total. En el caso de superficies horizontales cuyas juntas o imperfecciones superen los 2 mm, nivelar con **Base para Microcemento** imprimando previamente con **Imprimación Acuosa Sinteplast**.

APLICACIÓN

Verter **Microcemento en Pasta Sinteplast** en el sustrato a recubrir, esparcir con llana metálica y trabajar el material para alisar lo mejor posible la superficie. Si se considera necesario se puede agregar hasta un máximo de 5% de agua para facilitar su aplicación.

Una vez seca la primera capa, aproximadamente una a tres horas dependiendo de las condiciones ambientales,



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666

lijar imperfecciones (rebordes o marcas de llana) con lija número 180 a 240. No dejar pasar más de 12 horas para lijar. Aplicar la segunda y tercera capa, de la misma manera que la primera, hasta lograr un espesor entre 0,8 y 1 mm, y dejar nivelada la superficie.

En carpetas de hormigón, deben respetarse todas las juntas de dilatación existentes en el sustrato.

Protección: Las superficies terminadas deberán ser protegidas del tránsito y manchado. Transcurridas 12 hs desde la aplicación de la última capa, aplicar **Hidrolaca Poliuretánica Sinteplast** o **Laca Poliuretánica Bicomponente Sinteplast**, siguiendo las instrucciones del envase.

Mantenimiento: A los efectos de prolongar la vida útil del producto se recomienda aplicar **Cera Autobrillo Sinteplast** de manera regular o bien repintar con **Hidrolaca Poliuretánica Sinteplast** o **Laca Poliuretánica Bicomponente Sinteplast**

Atención: Estas instrucciones son generales a modo informativo. En casos particulares se recomienda dirigirse a nuestro departamento técnico.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

Llana y espátula metálica.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666