LÁTEX ACRÍLICO

Profesional
INTERIOR

DESCRIPCIÓN
Pintura de terminación mate para interiores, de acabado homogéneo, fácil de aplicar y rápido secado. Resistente al roce.

USOS
Producto apropiado para superficies de revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles preconstruidos, etc. Especial para uso profesional por su poder cubriente y rendimiento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: copolímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmento: dióxido de titanio y cargas inertes.
Peso específico: 1,34+/- 0,02.
Rendimiento: 10 a 12 m2 por litro por mano.
Color: Blanco Apto para ser entonado con Entonador Universal Sinteplast hasta un máximo de 30cm3/litro.
Brillo: mate.
Número de manos: 2.
Secado al tacto: 30 minutos.
Repintado mínimo: 3 horas.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO
TRATAMIENTO PREVIO
Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza. En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. Las paredes nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 60 días o deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 10% (1parte de ácido en 9 partes de agua). En estos casos y en general, sobre superficies de absorción alta o despareja, aplicar previamente **Imprimación Fijadora Sinteplast** o **Fijador Sellador Sinteplast** adecuadamente diluidos con agua (no deben quedar con brillo). Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite o **Primer Superficies Difíciles Sinteplast** adecuadamente diluidos (no deben quedar con brillo). Utilizar **Enduido Plástico Interior Sinteplast** o **Enduido en Polvo Sinteplast** para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar.
Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir la aplicación de **Sellador Sinteplast** o **Imprimación Fijadora Sinteplast** sobre las zonas enduidas.

APLICACÓN
Si se considera necesario diluir Profesional Látex Interior, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete.
Al cabo de 3 o 4 horas se puede dar la segunda mano. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

SISTEMA A UTILIZAR
Pincel, rodillo o soplete tipo “airless”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). – NO INFLAMABLE. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777 - En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

REV_01 - MARZO | 24