

Antigoteras

SELLADOR PARA SUPERFICIES CON FILTRACIONES

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de caucho flexible fácil de usar. Ideal para sellar espacios donde se pueda filtrar el agua.

USOS

Está diseñado para rellenar y obturar agujeros y grietas de hasta 0,6 mm. Es impermeable y resiste al intemperismo. Logra un acabado firme y parejo al que se le puede aplicar un acabado final tipo látex o sintético. Este producto está diseñado para utilizar sobre metal, aluminio, metal galvanizado, PVC, hormigón, mampostería, materiales para techos de asfalto, y mucho más. No se recomienda aplicar sobre superficies de caucho o expuestas al servicio de inmersión en agua continua.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Resinas Caucho e Hidrocarbonadas.

Pigmento: Dioxido de Titanio y otros/según color.

Peso específico: 0,90 g/cm³.

Punto de inflamación: 7°C (copa cerrada).

Sólidos en volumen: 30% (cálculo teórico)

Rendimiento: 9m² por litro, por 40 micrones (puede variar según el sustrato y las condiciones de aplicación).

Color: Transparente, blanco, aluminio.

Número de manos: 2.

Secado al tacto: 15 minutos.

Secado entre manos: 30 minutos.

Secado final: 24 horas.

Repintado mínimo: 3 horas.

Repintado máximo: sin límite. Transcurridas el tiempo de repintado pueden aplicarse otros productos como acabados finales. Ej.: Recuplast Techos, Recuplast Frentes, Brilloplast.

Solvente de limpieza y dilución: Thinner o Aguarras.

Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar la superficie eliminando suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas. Quitar polvillo y pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza.

En superficies pintadas en buen estado, si mantienen el brillo lijarse hasta matearlas y recoger con un paño el polvillo resultante.

APLICACIÓN

Utilice el producto en exteriores o en un área bien ventilada y aplíquelo cuando la temperatura se encuentre entre 10- 32°C y la humedad por debajo del 65 % a fin de garantizar un secado apropiado. No aplique sobre superficies que, al entrar en calor, excedan los 93°C. Evite colocarlo en condiciones de mucho viento y polvo.

Agitar el envase vigorosamente por un par de minutos hasta que la bolilla interior se mueva con facilidad. Durante la aplicación el aerosol debe estar en posición vertical a una distancia de 20-30 cm de la superficie, aplique toques breves y parejos. Se recomienda colocar primero una capa ligera. Luego, una segunda capa más gruesa a fin de garantizar una cobertura apropiada. Para obtener este resultado, debe acercar la boquilla a la superficie.

Para obtener mejores resultados, aplique dos capas. Deje secar de 15 a 30 minutos entre una capa y otra.

Si la válvula se obstruye, se la retira y se la limpia sumergiéndola en Thinner o Aguarras.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. • Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. • Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. • Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- INFLAMABLE.** Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:

(011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

