



LINEA HOGAR Y OBRA

Marplast

Barniz Sintético Brillante

Barniz sintético MARPLAST

DESCRIPCIÓN

: Barniz sintético para interiores y exteriores de alto brillo y rendimiento. Posee absorbedores UV para mejorar la resistencia al envejecimiento

USOS

: Producto adecuado para proteger y embellecer las superficies de madera incluso en ambientes marítimos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Resinas alquídicas.
- Peso específico : Brillante: 0,90
- Punto de inflamación : 40°C (copa cerrada).
- Rendimiento : 10 a 14 m² por litro por mano.
- Color : Incoloro.
- Brillo : Brillante.
- Número de manos : 2 ó 3 (mínimo).
- Secado tacto : 3 ó 4 horas.
- Secado duro : 8 horas.
- Repintado mínimo : 8 horas.
- Repintado máximo : Sin límite (lijar suavemente entre manos).
- Solvente de limpieza y dilución : Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Marplast

Barniz Sintético Brillante

- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

SUSTRATO

- Tratamiento previo

: Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, polvillo, hongos, algas y restos de materiales en mal estado.

En madera nueva o expuesta lijar suavemente, en dirección de la veta y eliminar el polvillo resultante. Si se desea aumentar la protección contra insectos utilizar previamente **Preservador FORESTA** siguiendo las instrucciones del envase. Si la madera presenta manchas de humedad o de hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar. Imprimir con una "barniceta" formada por dos partes de MARPLAST y una parte de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS. En madera barnizada previamente lijar suavemente (no debe quedar con brillo) y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

APLICACIÓN

: Si es necesario diluirlo, agregar la mínima cantidad de Disolvente para Sintéticos SINTERRÁS que facilite el pincelado y la buena terminación.

No diluir con Thinner.

No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

- Sistema a utilizar

| Pincel/ Rodillo | Soplete Airless | Soplete Convencional |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0 a 5% | 5 a 10% | 10 a 20% |
| - | 0,33 mm | 1,8 a 2 mm |
| - | 8 a 12 MPa | 0,3 a 0,4 MPa |

- Diluyente

- Orificio de pico

- Presión de pico

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Marplast

Barniz Sintético Brillante

- INFLAMABLE. Evitar contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma). Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua.
- Ante inhalación prolongada ventilar.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827