Enduido INTERIOR

Enduido EXTERIOR

Sinteplast

DESCRIPCIÓN
Producto de base acuosa de alta consistencia, fácil de aplicar, apto para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas, y alisar total o parcialmente las superficies.

USOS
Enduido especialmente formulado para aplicar sobre superficies de yeso, revoque o mampostería, nuevas o pintadas, que presenten irregularidades o fisuras pequeñas, para obtener una terminación homogénea y tersa.
No utilizar para rellenar pozos, grietas y/o desniveles mayores que 1mm.
Producto Apto Interior: Recomendado en paredes interiores, como base de pinturas mate.
Producto Apto Exterior: Recomendado siempre en paredes exteriores, y en interiores como base de pinturas satinadas o brillantes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: Polímero en dispersión acuosa.
Pigmento: Cargas inertes.
Peso específico: 1,68.
VOC: < 5 g/l*
Cumple s/ DIRECTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EU Y DEL CONSEJO de 21 /04/ 2004. Fase II/ f
*Valores calculados en forma teórica.
Rendimiento: 3 m² por litro (puede variar según la superficie y el trabajo a realizar).
Color: Blanco.
Secado al tacto: 2 horas.
Secado duro: A las 8 horas puede ser lijado.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO
TRATAMIENTO PREVIO
Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, hongos y algas, polvillo y restos de pintura floja y descascarada. No dejar restos de productos de limpieza sobre la superficie.
En repintados sobre productos con brillo, limpiar cuidadosamente, lijar hasta matear y quitar el polvillo resultante.
Superficies de mampostería: Las paredes deben estar secas y si son nuevas, tener un tiempo mínimo de curado de 60 días o tratar la superficie con una solución de ácido muriático al 10% (1 parte de ácido en 10 partes de agua) para eliminar la alcalinidad. En estos casos y en general, sobre superficies de absorción alta o despareja, aplicar previamente **Primer Sellador Súper Concentrado Sinteplast** o **Primer sellador Multiuso Sinteplast** adecuadamente diluidos (no deben quedar con brillo). Cuando la base no sea totalmente firme, reemplazar este tratamiento por una mano de **Primer Sellador Fijador Superficies Difíciles Sinteplast** adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

APLICACIÓN
Aplicar **Enduido Plástico Sinteplast** con espátula o llana, sin diluir o "ablandado" con la mínima cantidad de agua que permita una cómoda aplicación. Dejar secar de 4 a 8 horas, según el espesor y la humedad ambiental. Emparejar mediante lijado en seco y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Repetir este proceso hasta lograr la uniformidad deseada. Si la terminación final es mate aplicar nuevamente **Primer Sellador Súper Concentrado Sinteplast** o **Primer Sellador Multiuso Sinteplast** sobre las zonas enduidas. Si la pared es de terminación satinada o brillante, se recomienda aplicar **Primer Sellador Fijador Superficies Difíciles.** Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA DE APLICACIÓN
Espátula o llana.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión. - Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666

Sinteplast

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

REV_02 - AGOSTO | 25 - HOJA 1 DE 1