

DEMARCACIÓN ANTIDESLIZANTE

MULTISUPERFICIE PARA PISOS

DESCRIPCIÓN

Demarcación Antideslizante 100 % acrílica para pisos. Su propiedad antideslizante, adherencia y la alta resistencia de película a los factores climáticos y a los agentes de limpieza la hacen adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores. Ideal para demarcar superficies como cordones de veredas, zonas de seguridad y áreas donde las caídas son habituales. Producto multisuperficie.

USOS

Indicada para evitar caídas en forma preventiva en aquellas superficies resbaladizas como bañeras, pisos de cerámicas, baldosas, cemento y más, donde es posible caerse. En cordones de vereda, o sectores específicos se utiliza como pintura de demarcación, cumpliendo una función dual.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Cargas inertes.

Peso específico: 1,3 +/- 0.02 g/cm³.

Rendimiento: 10-14m² por litro y por mano, según sustrato.

Terminación: Mate rugoso.

Color: Incoloro, Blanco, Amarillo y Negro. Apto para ser entintado con el Sistema Tintométrico de Sinteplast.

Número de manos: 1 a 2 manos según superficie a tratar.

Secado al tacto : 30 minutos.

Repintado mínimo: 3hs.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

Eliminar ceras, y todo tipo de grasitud o suciedad con Limpiador Pisos Sinteplast siguiendo las instrucciones del envase. Si existen zonas con pintura floja utilizar Removeedor en Gel Sinteplast y medios mecánicos adecuados.

En superficies con presencia de algas y hongos, eliminar mediante cepillado con agua lavandina diluida en agua (1 parte de agua lavandina en 3 partes de agua). Enjuagar y dejar secar.

APLICACIÓN

Mezclar bien antes de usar. Aplicar una primera mano de Chau Caídas, sin diluir o con la mínima dilución necesaria para facilitar la aplicación. Dejar pasar al menos 3 horas, y luego aplicar una segunda mano. Se recomienda aplicar a rodillo y utilizar pincel en zonas de difícil acceso.

No transitar la superficie antes de las 24 horas y esperar un mínimo de 7 días antes del primer lavado.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C. No pintar en días muy húmedos ni con pronóstico de lluvias dentro de las 48 horas siguientes.

SISTEMA A UTILIZAR:

Pincel o rodillo.

**ASÍ DE
FÁCIL**



ELIMINAR DE LA SUPERFICIE
SUCIEDAD, GRASITUD,
HONGOS Y PARTES FLOJAS.



APLICAR DOS MANOS
SIN DILUIR O CON
UNA MÍNIMA DILUCIÓN.



TRANSITAR TRANSCURRIDAS,
COMO MÍNIMO, 24 HS DESDE
SU APLICACIÓN.



ESPERAR 7 DÍAS PARA
LAVAR LA SUPERFICIE POR
PRIMERA VEZ.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666

Sinteplast

FABRICADO POR SINTEPLAST S.A.
INDUSTRIA ARGENTINA

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

