

Masilla

Para placa de fibrocemento

DESCRIPCIÓN

Masilla flexible lista para usar de consistencia cremosa, desarrollada para el tratamiento de juntas continuas o perdidas en aplicaciones interiores o exteriores de sistemas de construcción en seco, con placas planas de fibrocemento.

USOS

Tratamiento de juntas continuas en construcción en seco con placas de fibrocemento, en paredes interiores o exteriores, sustratos de fachadas, cielos rasos y aleros.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Co-polímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: Cargas minerales y pigmento orgánicos resistente a la intemperie.

Peso específico: 1.7 + 0.05 kg/L.

Rendimiento: 0.6 a 0.80 kg/m².

Color: Gris claro.

Textura: Cremoso

Brillo: Mate.

Número de manos: 2.

Secado al tacto: 2 horas.

Aplicación: 2 manos abarcando también de 5 a 6 cm a ambos lados de la junta.

Repintado sugerido para disimular junta: Una 3ª mano de 15cm a ambos lados de la junta.

Repintado máximo: sin límite. No demorar innecesariamente la aplicación de la pintura de terminación.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

APLICACIÓN

La superficie debe estar seca, libre de grasas, polvo y sustancias extrañas que impidan la adherencia de producto. Aplicar sobre superficies con temperaturas entre 5°C y 35°C. Aplique sobre cara visible de las placas,

los cantos y el interior de la junta, un puente de adherencia utilizando **Sellador Fijador al Agua Sinteplast**, diluido con agua en proporción 1 parte de sellador fijador y 3 partes de agua.

Para placas con cavidad formada:

Primero colocar la **Cinta Autoadhesiva Tramada Sinteplast** sobre la junta. Luego, aplicar la primera capa de **Masilla para Placas de Fibrocemento**. Para la segunda mano, completar la cavidad formada por el rebaje de las placas, evitando dejar estrías y marcas de masilla sobre la superficie de la placa. Dejar secar 24 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

Para placas de fibrocemento lisas:

Primero colocar la **Cinta Autoadhesiva Tramada Sinteplast**. Luego aplicar sobre la junta la primera capa de **Masilla para Placas de Fibrocemento** (De 5 a 6 cm a ambos lados de la junta). Para la segunda mano repita el paso anterior evitando dejar estrías y marcas de masilla sobre la superficie de la placa. Si se requiere, aplique una tercera capa de **Masilla para Placas de Fibrocemento** dejando secar entre 4 y 12 horas. Aplique con llana o espátula un aproximado de 15cm a ambos lados de la junta para obtener un acabado invisible.

Se recomienda, para una mejor terminación del esquema, aplicar en toda la superficie 1 a 2 capas de **Base Coat Sinteplast** o **Recumix Enduido**.

SISTEMA A UTILIZAR

Llana o espátula.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo. Proteger el recipiente de la exposición directa y prolongada al sol.

Después de abierto, el producto debe conservarse en lugar fresco y bien tapado, evitando formación de capa.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - **NO INFLAMABLE**. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y

jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666 Centro De Intoxicaciones
Hospital Posadas: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555