



MASILLA POLIESTER MULTIUSO

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE



DESCRIPCIÓN

Es una masa tixotrópica, indicada para reparar y rellenar imperfecciones e irregularidades de las superficies a pintar. Deja la superficie, luego de lijada, lista para la aplicación del fondo elegido. Ofrece rápido secado, máxima adherencia y gran lijabilidad.

Por su relación costo-calidad puede ser usada como masilla de relleno, y por su finura, para trabajos de terminación.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Deben desengrasarse y lijar las superficies a tratar. No dejar productos de limpieza, polvillo, suciedad, óxido, grasitud y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales: Resinas poliéster, cargas minerales, solventes y aditivos especiales. pigmentos y cargas inertes.

Peso Específico: 1,6 - 1,7 (agua = 1)

Color: Blanco grisáceo.

Terminación: Mate.

Tiempo de almacenamiento: 6 meses.

Si bien para el curado se requiere la incorporación del catalizador correspondiente, las resinas que se utilizan en la fabricación de este producto se ven afectadas por el aire, la temperatura, etc. Por lo que terminan endureciendo por acción de los mismos, dependiendo esto de las condiciones de almacenamiento.

Por ello es que no debe almacenarse este producto por más de 6 meses. No obstante, si luego de ese tiempo el producto se halla con buena consistencia de aplicación, es aconsejable realizar una prueba de curado con el catalizador, si la prueba es satisfactoria el producto no traerá inconvenientes en su uso.



GUÍA DE APLICACIÓN

Relación de Mezcla: 30:1 en peso. (30 grs. Masilla poliéster : 1 grs. Catalizador p/masillas poliésters)

Tiempo de trabajo: Entre 4 y 8 minutos. (Tiempo de aplicabilidad).

Por debajo de los 8° C es imprescindible utilizar algún método de calefacción. Por encima de los 30° C enfriar.

Sistema a Utilizar: Espátula, fleje, goma de masillar.

Secado: A 5 - 10°C entre 30 - 40 minutos.

A 10 - 20°C entre 25 - 35 minutos.

A 20 - 30°C entre 20 - 30 minutos.

Lijado en Seco: P160-P220

Pulido: No requiere

Solvente de limpieza: Thinner Oro Trimas Refinish



MASILLA POLIESTER MULTIUSO

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE



INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación: Indicado para rellenar imperfecciones e irregularidades en la superficie a pintar,

Rendimiento: El rendimiento teórico está determinado por el volumen de las irregularidades en la superficie, perdidas por sistema de aplicación, etc.

Productos Auxiliares: 3700000 - Endurecedor para Masilla Poliéster TRIMAS
9900000 - Thinner Oro Trimas

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores. - Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). - INFLAMABLE. - Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. - Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555



Más información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados por el producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ®**
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad

Sistema de Colores Automotor
TRIMAS-MM 300

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827