SELLADOR

Silicona Neutra Profesional

SELLADOR ELASTOMÉRICO DE SILICONA NEUTRA

DESCRIPCIÓN

Silicona Neutra Sinteplast es un sellador monocomponente de curado neutro, de aspecto translúcido, formulado para ofrecer un sellado durable, flexible e impermeable. Se presenta en forma de pasta y cura al contacto con la humedad del aire, transformándose en un elastómero siliconado de alta resistencia mecánica.
Una vez curado, forma un sello elástico, resistente y estanco, ideal para aplicaciones donde se requiera excelente durabilidad, flexibilidad y protección frente a la humedad, tanto en interiores como en exteriores.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Tipo de curado: Neutro x humedad.
Formación de piel: 10-20 min.
Escurrimiento o deslizamiento: 0.
Polímero: 100% silicona.
Capacidad de movimiento (ISO 9047): 25%.
Profundidad de curado (24h): 2.5 mm.
Dureza Shore A (ISO 7619): 35.
VOC: 30 g/L.
Resistencia a la tracción (ISO 37): 1.1 Mpa.
Elongación a la rotura (ISO 37): 320%.
Densidad (ISO 1675): 1.02 ± 0.03.

INSTRUCCIONES DE USO: CAMPOS DE APLICACIÓN

• Sellado de juntas en puertas y ventanas.
• Sellado de juntas en cerramientos vidriados, pequeños solárium, galerías y techos de vidrio.

APLICACIONES NO RECOMENDADAS

• Sobre materiales que liberen aceites, plastificantes o solventes (maderas impregnadas, selladores oleosos, cauchos no totalmente vulcanizados).
• En espacios completamente cerrados sin acceso a humedad ambiental.
• Sobre superficies con temperaturas inferiores a 10 °C o superiores a 40 °C.
• En aplicaciones donde el sellador deba ser repintado.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa, aceite, óxido u otros contaminantes.
En sustratos no porosos, limpiar con solvente adecuado utilizando un paño limpio y sin pelusa, retirando el excedente antes de su evaporación.

APLICACIÓN

Aplicar la Silicona Neutra Sinteplast de manera uniforme sobre la junta, asegurando un correcto contacto con ambas superficies. Realizar los ajustes y terminaciones antes de la formación de piel.

ALMACENAMIENTO

La fecha de consumo preferente se encuentra indicada en la etiqueta del envase. El uso posterior a dicha fecha no implica necesariamente la inutilización del producto; no obstante, se recomienda verificar sus propiedades antes de la aplicación.
Almacenar en un lugar fresco y seco, respetando las normas generales para productos químicos.
Temperatura recomendada de almacenamiento: 10 °C a 25 °C.

SEGURIDAD

• Utilizar el producto en ambientes con buena ventilación.
• Evitar la inhalación prolongada de vapores.
• En caso de contacto del producto sin curar con ojos o mucosas, enjuagar inmediatamente con abundante agua.
• Una vez curado, el material no presenta riesgos para la salud.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777 - En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

REV_01 - ENE | 26

SELLADOR

Silicona Neutra Profesional

SELLADOR ELASTOMÉRICO DE SILICONA NEUTRA

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777 - En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

REV_02 - ABRIL | 24