LÁTEX ACRÍLICO

Profesional
INTERIOR / EXTERIOR

Sinteplast

DESCRIPCIÓN
Pintura de terminación para uso interior y exterior que proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a la intemperie y a los lavados.

USOS
Producto apropiado para paredes de yeso, revoque, hormigon, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc. Ideal para uso profesional.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: copolímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmento: dióxido de titanio y cargas inertes.
Peso específico: 1,42.
Rendimiento: 8 a 12 m2 por litro por mano.
Color: Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal Sinteplast hasta un máximo de 30cm3/litro.
Brillo: mate.
Número de manos: 2.
Secado al tacto: 30 minutos.
Repintado mínimo: 3 horas.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO
TRATAMIENTO PREVIO
Preparar las superficies a pintar de modo que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.
Paredes exteriores: Deben estar secas y, si son nuevas, tener un tiempo mínimo de curado de 30 días. En estos casos y sobre superficies de absorción alta o despareja aplicar previamente **Primer Superficies Difíciles Sinteplast** adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo) o Imprimación **Fijadora Sinteplast.**
En repintados, sobre materiales anteriores ligeramente pulverulentos aplicar previamente Fijador al aceite Sinteplast o Primer Superficies Difíciles Sinteplast adecuadamente diluidos(no deben quedar con brillo). Para eliminar ligeras imperfecciones o nivelar diversas texturas utilizar Enduido para Exteriores o **Recumix Enduido Sinteplast**, dejar secar y emparejar mediante lijado. Repetir la aplicación de primer o fijador sobre las zonas enduidas.
Paredes interiores: Deben estar secas y, si son nuevas, tener un tiempo mínimo de curado de 60 días. En estos casos y sobre superficies de absorción alta o despareja aplicar previamente **Primer Sellador Super Concentrado Sinteplast** adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo) o **Imprimación Fijadora Sinteplast.** Utilizar **Enduido para Interiores Sinteplast** para eliminar ligeras imperfecciones o nivelar diversas texturas, dejar secar y emparejar mediante lijado. Repetir la aplicación de primer o fijador sobre las zonas enduidas.

APLICACIÓN
Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete. Al cabo de 3 o 4 horas se puede dar la segunda mano. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

SISTEMA A UTILIZAR
Pincel, rodillo o soplete tipo “airless”.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). – NO INFLAMABLE. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777 - En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039 - En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Sinteplast

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

REV_01 - MARZO | 24