LADRILLOS

Impregnante
EXTERIOR - INTERIOR

DESCRIPCIÓN
Producto transparente cuya película elástica y semiporosa protege los ladrillos, a la vez que mantiene su aspecto rústico, pero uniformando el color. Aunque es impermeable al agua exterior permite la eliminación de la humedad interna. La presencia de fungicidas y de pigmentos resistentes a la luz ultravioleta lo hacen especialmente adecuado para su uso en intemperie.

USOS
Ideal para tratar los ladrillos en exteriores.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Componentes principales: resinas sintéticas, agentes hidrofugantes y pigmentos transparentes.
Peso específico: 0,85.
Rendimiento: 6 a 9 m2 por litro, trabajo terminado (depende de la absorción de los ladrillos).
Color: natural y cerámico.
Brillo: Satinado.
Número de manos: 2.
Secado al tacto: 2 horas.
Secado duro: 8 horas.
Repintado mínimo: 24 horas.
Repintado maximo: sin límite, previa limpieza de la superficie. Debe realizarse antes que la película se erosione totalmente.
Solvente de limpieza y dilución: disolvente para Sintéticos. Aguarrás Sinteplast.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO
TRATAMIENTO PREVIO
Preparar los ladrillos de modo que queden libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y material no firmemente adherido. En caso de querer impregnar ladrillos previamente barnizados o pintados, eliminar completamente la película con **Removedor Gel Sinteplast** y medios mecánicos adecuados. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción. No se recomienda utilizar este impregnante en ladrillos impermeabilizados con siliconas. Antes de la primera aplicación tratar los ladrillos con ácido clorhídrico (muriático) al 10% en agua. Dejar actuar alrededor de media hora y enjuagar con abundante agua para eliminar restos de ácido y sales solubles. Dejar secar completamente la superficie (entre 24 y 48 horas) antes de continuar con el trabajo.

APLICACIÓN
Diluir el producto con aproximadamente 30% de Disolvente para Sintéticos **Aguarrás Sinteplast**. Mezclar hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y aplicar 2 manos dejando secar 24 horas entre ambas. Al pintar la primera capa es importante distribuir el material de modo de permitir una buena absorción en el ladrillo y evitar su acumulación en la superficie. El secado final se produce entre las 24 y 48 horas siguientes. No aplicar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura.

SISTEMA DE APLICACIÓN
Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores. - Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). – NO INFLAMABLE.

PRIMEROS AUXILIOS
- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011) 4962-6666

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 3 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

REV_01 - JULIO | 24 - HOJA 1