

Hidroesmalte

30'

SECADO RÁPIDO BRILLANTE



DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico brillante para metal, madera y mampostería, base acuosa.

Película de óptima resistencia a la suciedad, al desgaste y a la intemperie, de excelente brillo inicial y mayor retención del mismo a través del tiempo.

USOS

Alternativa ideal a los esmaltes sintéticos cuando se requiera facilidad de aplicación, rápido secado, facilidad de limpieza, bajo olor y seguridad para las personas y el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: polímero acrílico modificado en dispersión acuosa.

Pigmento: dióxido de titanio (color blanco) y se suman pigmentos orgánicos e inorgánicos (colores)

Peso específico: 1,25 (color Blanco), en el resto varía según el color.

VOC: < 140 g/l*

*Valores calculados en forma teórica.

Rendimiento: 10 a 14 m² por litro y por mano.

Color: Blanco, Negro, Marfil Champagne, Amarillo, Marrón, Marrón Tinaja, Naranja, Bermellón, Verde Inglés, Azul Marino, Azul Traful, Gris, Gris Espacial. El color blanco es apto para ser entonado con Entonador Universal Sinteplast, hasta un máximo de 30 cm³/litro con posible leve pérdida de brillo.) y con el Sistema de Color Sinteplast Colors utilizando las bases correspondientes.

Brillo: Brillante.

Número de manos: 2.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 3 horas.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza.

Superficies ya pintadas en buen estado: Lijar hasta eliminar brillo y recoger con un paño el polvillo resultante.

Superficies de mampostería: Las superficies nuevas deben tener un curado de 30 días en exteriores y 60 días en interiores. Para reducir o uniformar la absorción aplicar previamente 1 mano de Fijador Sellador Sinteplast diluido de modo que no quede con brillo. Sobre superficies ligeramente pulverulentas, aplicar Fijador al aceite Sinteplast adecuadamente diluido.

Superficies de metal sin pintar: Sobre hierro, eliminar el óxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicar una mano de Fondo Universal Metal y Madera. Sobre galvanizado o aluminio aplicar una mano de Fondo Universal Metal y Madera.

Superficies de madera nueva: Lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Fondo Universal Metal y Madera. Una vez seco volver a lijar suavemente y limpiar.

APLICACIÓN

Utilizar Hidroesmalte 30' sin diluir, o agregar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación a pincel evitar repasar o "peinar" excesivamente la pintura para lograr mejor nivelación y acabado.

No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o humedad superior a 90% ni con previsión de lluvias para las siguientes 24 horas.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo airless.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666